

Fitex Creative Plus Tegellak HG

Productomschrijving	: Een waterverdunbare hoogglanzende tegellak.
Toepassing	: Op reeds gegronde tegels in keukens, toilet en badkamers (niet geschikt voor de douche ruimte en op vloertegels)
Voornaamste kenmerken	: Mooie bolle glans Zeer goede vloeiing Zeer goede dekking Sneldrogend

Eigenschappen

Basis	: alkydemulsie
Kleur	: wit en kleuren uit het kleurmeng-systeem
Dichtheid 20°C	: 1,29 kg/dm ³ (wit)
Laagdikte	: ca. 35 µm. droog ca. 85 µm. nat.
Droogtijd	: Bij 20°C en een RV. van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten. Kleefvrij na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	: Na ca. 12 uur afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
Glans	: hoogglanzend G.U. 80
Vastestofgehalte	: ca. 41 vol%.
Theor.rendement	: 11 - 12m ² per liter bij 35 µm. droog
Onderhoudstermijn	: Nvt
Elasticiteit Erichsen	: 6 - 8 mm
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp.	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
Reinigingsverduunning	: water

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verduunning : Niet verdunnen

Fitex Creative Plus Tegellak HG is uitstekend te verwerken met kwast en roller. Voor een goed eindresultaat voldoet een traditionele goede kwaliteit varkensharen kwast met lang soepel haar. Optimale resultaten zijn te bereiken met de moderne generatie kwasten met kunststof haren speciaal voor waterverdunbare verf. Rollen gaat uitstekend met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een vachtroller te gebruiken met een korte pool of een lakviltroller

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Tegels:

Goed ontvetten en vooraf primeren met een goede hechtprimer.

Voegen:

Goed reinigen en controleren op loszittende delen. Waarnodig repareren met een geschikte voegmortel.

Grondlaag

Fitex Creative Plus Industriële Epoxy Primer 2C

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7
7442 CK Nijverdal
Tel. +31(0)548 82 04 37
info@DBG-Nederland.nl
DBG-Nederland.nl