

FITEX HOOGLANS AQUA

Datum : 10-02-2015 Versie : 01



Productomschrijving : Een waterverdunbare hoogglanzende lakverf.
Toepassing : Op reeds gegrond hout en voorbehandeld metaal binnen en buiten.

Voornaamste kenmerken : Mooie bolle glans
Zeer goede vloeiing
Zeer goede dekking
Goede weerbestendigheid
Sneldrogend

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingmethoden

Kwast/roller

Verdunning	: Niet verdunnen	
SPUITEN	Airless	Airmix niet
Verdunning	: niet verdunnen	verdunnen
Materiaaldruk	: 225 bar	50-80 bar
vernevelingdruk	: nvt	2,5 bar
sputopening	: 0,010 inch	0,010 inch

FITEX HOOGLANS WV is uitstekend te verwerken met kwast en roller. Voor een goed eindresultaat voldoet een traditionele goede kwaliteit varkensharen kwast met lang soepel haar. Optimale resultaten zijn te bereiken met de moderne generatie kwasten met kunststof haren op basis van Orel of Chinex. Rollen gaat uitstekend met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een Perlon vachtroller te gebruiken met een korte pool (vachthoogte 6 – 10 mm) of een lakviltroller

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, handonttroesten dmv. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Grondlagen

Metaal: Fitex Grondverf WG minimaal 2 lagen Hout : Fitex Grondverf WG minimaal 2 lagen

Eigenschappen

Basis :
Kleur : Alkydemulsie
Dichtheid 20°C Laagdikte : wit en kleuren uit het kleurmengstelsel
Droogtijd : 1,48 kg/dm³ (wit) 35 mu.
: droog
Overschilderbaar : bij 20°C en een RV. van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten Kleefvrij na ca. 1 uur.
Glans : Na ca. 6 uur afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
Vastestofgehalte :
Theor.rendement : mat ca. 45
Houdbaarheid : vol%.
: 8 - 9 m² per liter bij 35 mu. droog
: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
Reinigingsverdunning : water

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

Fitex B.V. Van den Bergsweg 3 7442 CK Nijverdal Telefoon: 0548 – 820 437 e-mail info@fitex.nl
www.fitex.nl