

FITEX STEIGERHOUTBEITS

Datum : 06-06-2015

Versie : 02



Toepassing : Als beschermende en opnieuw kleurgevende behandeling van vooral grenen- en vurenhouten schuttingen, pergola's en andere houten constructies in o.a. de tuin

Kenmerken : Kleurbeits
Impregnerend
Voor geïmpregneerd en gewolmaniseerd hout

Eigenschappen

Basis : alkydhars

Kleur : transparant bruin, zwart, wit, lichtgrijs donkergrijs, groen en donkergroen

Dichtheid 20°C : ca. 0,91 kg/ltr.

Laagdikte : 10 mu. droog

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur

Overschilderbaar : na ca. 24 uur

Glans : n.v.t.

Vastestofgehalte : ca. 22 vol%.

Theor.rendement : ca. 20 - 22 m² / liter, afhankelijk van zuiging en ruwheid van de ondergrond

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Vorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunning : Niet verdunnen

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverdunning : Terpentine

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Alg en mos grondig verwijderen. Eventuele in het hout aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimineerd met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat volgens voorschrift fabrikant.

Vergrijsd hout:

Borstelen en eventueel behandelen met Houtcleaner

Verduurzaamd hout:

1 of 2 x behandelen met Imprax

Niet-verduurzaamd hout:

2 of 3 x behandelen, al naar gelang de gewenste kleur