



## Flexa Expert Houtlak Zijdeglans

Een zijdeglanzende, watergedragen aflak voor binnen. Op basis van polyurethaan dispersie.

### Toepassing:

Geschikt voor binnen. Voor hout, metaal, harde kunststof en dekkende verf of beitslagen. Zoals kozijnen, deuren en gebruiksvoorwerpen.

### Producteigenschappen:

Kras- en stootvast.  
Snel droog en doorgehard.  
Goede dekking.  
Uitstekende vloei.

### Productinformatie:

#### Aanwijzingen voor gebruik:

Goed roeren.  
Product is gebruiksklaar.

#### Droging:

Stofdroog:	10°C	20°C
Schuurbaar:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	12 uur	6 uur
Doorgehard:	12 uur	6 uur
	14 dagen	7 dagen

De laagdikte van de natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur des te langer de droogtijd. Maar ook, hoe dikker de verflaag des te langer de droogtijd.

Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

#### Glansgraad:

Lage zijdeglans, ( $\leq 25$  G.U./ meethoek 60°)

#### Droge laagdikte in systeem:

Onbehandeld hout = 2 lagen = 74  $\mu\text{m}$ ;  
Behandeld hout = 1-2 lagen = 37-74  $\mu\text{m}$ .

#### Duurzaamheid:

Ca. 4 - 5 jaar bij voldoende laagdikte. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

#### Rendement:

11 m<sup>2</sup>/l. Applicatie methode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.



## Flexa Expert Houtlak Zijdeglans

### Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast Acrylkwast	Roller Acrylroller
Reinigen gereedschap/ verdunning % verdunning	Water 0 – 5%	Water 0 – 5%

### Systeeminformatie:

- Onbehandeld hout:
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti, e.d.) ontvetten met Thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.
  2. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.
  3. Opnieuw ontvetten.
  4. Daarna één laag Flexa Expert Grondlak aanbrengen.
  5. Zonodig plamuren met Alabastine Universele Houtplamuur.
  6. Opnieuw één laag Flexa Expert Grondlak aanbrengen.
  7. Afwerken met twee lagen Flexa Expert Houtlak Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met Scotch-Brite.
- Dekkende verf- of beitslagen:
1. Slecht hechtende delen verwijderen met een hete lucht föhn, afbijt, een verfschraper of grof schuren.
  2. Intacte lagen reinigen met Alabastine Verfreiniger.
  3. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder hout (punt 1 t/m 6).
  4. De intacte laag dof schuren met schuurpapier, korrelgrote P220 - P280 en stofvrij maken.
  5. Vervolgens één laag Flexa Expert Grondlak aanbrengen.
  6. Afwerken met twee lagen Flexa Expert Houtlak Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met scotch-brite of kunststof schuurmateriaal.
- Kunststof (Hard):
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
  2. Kunststof schuren met fijn schuurpapier, korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
  3. Opnieuw ontvetten.
  4. Daarna één laag Flexa Expert Grondlak aanbrengen.
  5. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
  6. Afwerken met twee lagen Flexa Expert Houtlak Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met scotch-brite of kunststof schuurmateriaal.



## Flexa Expert Houtlak Zijdeglans

- Metaal:
1. Ontvetten met wasbenzine
  2. Ontroesten met schuurpapier korrelgrote P24-P36 of een staalborstel.
  2. Stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.
  3. Direct na ontroesten en ontvetten één laag Flexa Grondverf voor Metaal aanbrengen.
  4. Na droging een tweede laag Flexa Grondverf voor Metaal aanbrengen.
  5. Afwerken met twee lagen Flexa Expert Houtlak Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met scotch-brite of kunststof schuurmateriaal.

### Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste één jaar in ongeopende verpakking.  
Vorstvrij bewaren.

Kleur: Zie de kleurdocumentatie.

Verpakking: 750 ml

Informatie: Bezoek: [www.flexa.nl](http://www.flexa.nl)  
Mail uw vraag naar: [info@flexa.nl](mailto:info@flexa.nl)  
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

### Milieu en veiligheid:

Milieu: Flexa Expert Houtlak Zijdeglans bevat géén loodhoudende pigmenten.  
Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.